

## Topnik cynkowo-amonowy 700, 60/40

**Opis produktu** mieszanina chlorku cynku i chlorku amonu  
w formie roztworu wodnego

**Wygląd** lekko żółtawa ciecz



### Charakterystyka produktu

Skład		
Chlorek cynku (ZnCl <sub>2</sub> )	[g/l]	min. <b>420</b>
Chlorek amonu (NH <sub>4</sub> Cl)	[g/l]	min. <b>280</b>
Suma soli (ZnCl <sub>2</sub> + NH <sub>4</sub> Cl)	[g/l]	min. <b>700</b>
Gęstość	[g/cm <sup>3</sup> ]	<b>1,33 - 1,36</b>
pH		<b>2 - 4</b>
Zanieczyszczenia		
Żelazo (Fe)	[%]	max. <b>0,005</b>
Miedź (Cu)	[%]	max. <b>0,001</b>
Alkalia (K + Na + Ca)	[%]	max. <b>0,5</b>
Ołów (Pb)	[%]	max. <b>0,001</b>
Kadm (Cd)	[%]	max. <b>0,001</b>

RECYNK Sp. z o. o.  
Pielgrzymka 150a  
59-524 Pielgrzymka  
[www.recynk.pl](http://www.recynk.pl) | [info@recynk.pl](mailto:info@recynk.pl)