

RC100 Aktives Zinkoxid

Produktbeschreibung

feine Zinkoxidpartikel

Aussehen

weißes bis leicht
gelbliches Pulver



Produkteigenschaften

Zusammensetzung		
Aktives Zinkoxid	[%]	min. 95
Calciumoxid	[%]	5
Andere		
Blei (Pb)	[ppm]	25
Kupfer (Cu)	[ppm]	2
Cadmium (Cd)	[ppm]	1
Parameter		
BET-Oberfläche	[m ² /g]	10,0
Schüttdichte	[kg/m ³]	400
Gehalt an flüchtiger Materie (Temp. 105°C)	[%]	0,5*
Ein Rückstand auf einem Sieb mit einer quadratischen Maschenseite 0,063 mm	[%]	0,02
Gehalt an löslichen Stoffen in H ₂ O	[%]	0,05

* Garantiert nur im Paket

RECYNK Sp. z o. o.
Pielgrzymka 150a
59-524 Pielgrzymka
www.recynk.pl | info@recynk.pl