

# RC100 *bet+* Aktives Zinkoxid

## Produktbeschreibung

feine Zinkoxidpartikel

## Aussehen

weißes bis leicht  
gelbliches Pulver



## Produkteigenschaften

Zusammensetzung		
Aktives Zinkoxid	[%]	<b>min. 99</b>
Calciumoxid	[%]	<b>&lt; 1</b>
Parameter		
BET-Oberfläche	[m <sup>2</sup> /g]	<b>28 - 32</b>
Schüttdichte	[kg/dm <sup>3</sup> ]	<b>0,4 - 0,6</b>
Gehalt an flüchtiger Materie (Temp. 105°C)	[%]	<b>&lt; 2*</b>
Ein Rückstand auf einem Sieb mit einer quadratischen Maschenseite 0,15 mm	[%]	<b>&lt; 0,02</b>
Andere		
Blei (Pb)	[ppm]	<b>&lt; 10</b>
Kupfer (Cu)	[ppm]	<b>&lt; 10</b>
Cadmium (Cd)	[ppm]	<b>&lt; 5</b>
Schwefel (S)	[ppm]	<b>&lt; 50</b>

\* Garantiert nur im Paket

RECYNK Sp. z o.o.  
Pielgrzymka 150a  
59-524 Pielgrzymka  
[www.recynk.pl](http://www.recynk.pl) | [info@recynk.pl](mailto:info@recynk.pl)